

硬質塩化ビニル製建具・設備の塗替え仕様

Vc-1 1液形水系ポリウレタン樹脂塗料 2回塗り

Vc-2 1液形水系シリコン樹脂塗料 2回塗り

工程	塗料名	塗り回数	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗り重ね 乾燥時間 (20℃)	希釈剤 希釈率 (%)	塗装方法
下地調整	ふくれ・はがれ・浮きなど脆弱な部分をディスクサンダー、スクレパー、研磨紙等を用いて除去する。 チョーキング・汚れ・著しいかび・藻・劣化塗膜などを高圧水洗で除去する。					
上塗り	1液形水系ポリウレタン樹脂塗料	2	0.10~0.13	2時間以上	水道水 5~10	はけ ウールローラー
	1液形水系シリコン樹脂塗料					

注) 各数値はすべて標準のもので、施工方法・施工条件によりそれぞれ多少の幅を生じることがある。

Vc-3 2液形弱溶剤ポリウレタン樹脂塗料 2回塗り

工程	塗料名	塗り回数	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗り重ね 乾燥時間 (20℃)	希釈剤 希釈率 (%)	塗装方法
下地調整	ふくれ・はがれ・浮きなど脆弱な部分をディスクサンダー、スクレパー、研磨紙等を用いて除去する。 チョーキング・汚れ・著しいかび・藻・劣化塗膜などを高圧水洗で除去する。					
上塗り	2液形弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料	2	0.10~ 0.13	2時間以上	塗料用シンナー 5~10	はけ ウールローラー

注) 各数値はすべて標準のもので、施工方法・施工条件によりそれぞれ多少の幅を生じることがある。

工程

- i 下地調整不十分が塗膜はく離の原因や、仕上がり不良になる場合があり、十分な調整を行う。

注意事項

- i 塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上または換気が不十分で結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- ii 極めて湿度が高く、空気の動きの悪い場所では、仕上がり不良・付着不良の問題が発生するので、注意し施工する。
- iii 外部の塗装中に塗装中に降雨、降雪のおそれがある場合および強風時は塗装を避ける。
- iv 塗装時ならびに塗料の取り扱い時は、十分に換気を行い火気厳禁にする。
- v 製品の安全に関する詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート (MSDS) を参照する。