

## 木製建具・設備類の塗替え仕様

T-1 2液形弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料 2回塗り

T-2 2液形弱溶剤系ポリウレタン樹脂クリヤー塗料 2回塗り

工 程	塗 料 名	塗 回 数	標 準 塗 付 量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗 り 重 ね 乾 燥 時 間 (20℃)	希 釈 剤 希 釈 率 (%)	塗 装 方 法
下地調整	ふくれ・はがれ・浮きなど脆弱な部分をディスクサンダー、スクレパー、研磨紙等を用いて除去する。 ごみ・汚れ・などを高圧水洗で除去する。					
下塗り	2液形弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料	1	0.10～0.13	2時間以上	塗料用シンナー 10～15	はけ ウールローラー
	2液形弱溶剤系ポリウレタン樹脂クリヤー		0.10～0.12			
上塗り	2液形弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料	1	0.10～0.13	—	塗料用シンナー 10～15	はけ ウールローラー
	2液形弱溶剤系ポリウレタン樹脂クリヤー		0.10～0.12			

注) 各数値はすべて標準のもので、施工方法・施工条件によりそれぞれ多少の幅を生じることがある。

### 工法

- i 2液形塗料は塗料液に硬化剤を製造メーカーの所定の割合を計量し、良く混合し、混合後可使用時間（ポットライフ）以内に使用する。
- ii 2液形塗料の塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間を厳守すること。（縮み、割れ、乾燥不良が起る原因となる。）

### 注意事項

- i 塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上または換気が不十分で結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- ii 外部の塗装で降雨、降雪のおそれがある場合および強風時は塗装を避ける。
- iii 塗装時ならびに塗料の取り扱い時は、十分に換気を行い火気厳禁にする。
- iv 製品の安全に関する詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート（MSDS）を参照する。